

«У Т В Е Р Ж Д А Ў»

Директор

ООО «ДЕКО»

Паркаев Н.В.

2016 г.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ТИ № 007-И

Устройство и эксплуатация покрытия на основе огнезащитной краски «ДЕКОТЕРМ-Р»

1 Описание и область применения огнезащитной краски «ДЕКОТЕРМ-Р».

- 1.1 Огнезащитная краска «ДЕКОТЕРМ-Р» ТУ 2317-007-12943630-2016 (далее – состав) представляет собой однокомпонентную краску вспучивающегося (интумесцентного) типа на основе органорастворимого связующего.
- 1.2 Покрытие на основе состава «ДЕКОТЕРМ-Р» (далее - покрытие) представляет собой композицию, формируемую путём нанесения на поверхность металлоконструкций (далее - поверхность) анткоррозионного состава, огнезащитного состава и защитно-декоративного состава. Вид и марка анткоррозионного и защитно-декоративного состава заранее оговариваются.
- 1.3 Покрытие предназначено для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в Федеральном законе от 22.07.2008г №123-ФЗ, ГОСТ 53295-2009, «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

Внимание! Устройство покрытия осуществляется только организациями имеющими лицензию на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

2 Характеристика состава «ДЕКОТЕРМ-Р».

- 2.1 Состав представляет собой смесь, состоящую из антипиренов, термостойких наполнителей и функциональных добавок.
- 2.2 Свойства состава соответствуют требованиям, приведенным в таблице 1.

ООО «ДЕКО»:

431774, Республика Мордовия, Дубенский р-он, с. Поводимово, ул. Советская, д. 112Б, тел.: +7 (499) 348-16-46

Банковские реквизиты:

р/с 4070281023900000790 в Сбербанк России (ОАО) Мордовское ОСБ № 8589, г. Саранск, к/с 3010181010000000615, БИК 048952615, ИНН 1306000137, КПП 130601001

Таблица 1.

№	Свойства	Значение	Метод испытания
1	Цвет состава	белый	визуально
2	Плотность, кг/м ³	1250±100	ГОСТ 28513-90
3	Сухой остаток масс., %	70±2	ГОСТ 31939-2012
9	Степень перетира, не более, мкм.	100	ГОСТ 6589-74

2.3 Срок годности огнезащитного состава в упаковке предприятия-изготовителя составляет 1 год с момента выпуска.

3 Подготовка поверхности под нанесение покрытия.

- 3.1 Покрытие наносится на стальные несущие конструкции (колонны, балки перекрытия, связи жёсткости и т.п. - далее конструкции).
- 3.2 Подготовка поверхности осуществляется методом абразивоструйной очистки до степени Sa2½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
- 3.2.1 Качество поверхности металлоконструкции должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2.

Показатель	НД	Норма	Метод контроля
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 8501-1	Шероховатая металлически чистая поверхность, без пятен масла, смазки и грязи	Визуально
Степень очистки от окислов	ГОСТ Р ИСО 8501-1	Sa2 ½ В труднодоступных местах (внутренние поверхности коробчатых металлоконструкций) допускается Sa2	Визуально
Степень очистки при устранение дефектов	ГОСТ 9.402	Не допускаются заусенцы, вмятины, сварочные брызги, остатки флюса, неровности сварных швов	Визуально
	ISO 8501-3	Округление кромок R 2 мм	Визуально

Показатель	НД	Норма	Метод контроля
Степень очистки от различных загрязнителей	ГОСТ 9.402 ISO 8501-3	Степень обезжиривания - 1 Степень обеспыливания – не выше 2	Визуально
			Визуально

3.3 При необходимости нанесения покрытия на предварительно загрунтованные (покрытые анткоррозионным составом) конструкции проводятся следующие мероприятия:

- 3.3.1 Определяется вид и марка нанесённого ранее анткоррозионного состава, проверяется его совместимость с огнезащитным составом.
- 3.3.2 Проверяется состояние и качество нанесённого ранее анткоррозионного покрытия, выясняется срок его нанесения.
- 3.3.3 При необходимости производится ремонт анткоррозионного покрытия. При ремонте использовать тот же состав, что наносился на покрытие ранее.

4 Технология устройства покрытия.

4.1 Нанесение анткоррозионного состава.

4.1.1 В качестве анткоррозионного покрытия могут использоваться грунтовки на акриловой, хлорвиниловой, полиэфирной, эпоксидной основе. При выборе материала на другой основе, необходимо проконсультироваться с представителями производителя огнезащитного состава.

4.1.2 Нанесение анткоррозионного состава производят в соответствии с рекомендациями производителей, толщиной слоя не менее 50 мкм.

4.1.3 Сушку анткоррозионного состава производить в соответствии с рекомендациями производителей. Нанесение огнезащитного состава на невысохшую поверхность анткоррозионного состава запрещено.

4.1.4 При наличии непрокрасов, необходимо провести повторное нанесение анткоррозионного состава в местах, где это необходимо.

4.2 Нанесение огнезащитного состава.

4.2.1 Нанесение огнезащитного состава рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже -20°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Не допускается попадание



осадков (воды, снега) в состав или на обрабатываемую поверхность. Температура стальной поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

4.2.2 При проведение работ по огнезащите металлоконструкций в условиях низких температур обрабатываемые поверхности должны быть тщательно очищены от инея и наледи.

4.2.3 Проведение работ не допускается при:

- риске попадание капельной влаги в состав или на обрабатываемую поверхность в период сушки (повышенная влажность, туман, дождь, снег);
- риске появления конденсата на окрашиваемой поверхности или возможности его появления в период сушки.

4.2.4 При температурах ниже -15°C время межслойной выдержки увеличить до 24 часов.

4.2.5 При температурах ниже -10°C толщина мокрого слоя наносимого за один проход не должна превышать 500 мкм.

4.2.6 При проведении работ в условиях отрицательных температур не проводить принудительный обогрев обрабатываемых конструкций и/или огнезащитного состава – большая разница температур воздуха, конструкции и огнезащитного состава может создать условия для образования конденсата.

4.2.7 Огнезащитный состав поставляется готовый к применению. Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать строительным миксером.

4.2.8 Нанесение огнезащитного состава осуществляется механизировано, при помощи агрегатов безвоздушного распыления или вручную – кистью, валиком.

4.2.9 Перед началом работ по нанесению состава механизированным способом, рекомендуется из оборудования для безвоздушного распыления удалить фильтрующие элементы.

4.2.10 При нанесении состава методом безвоздушного распыления возможно его разбавление ксилолом нефтяным соответствующим ГОСТ 9410-78, толуолом соответствующим ГОСТ 5789-78 или растворителем Р-650 в количестве не более 5 % масс, при этом, добавлять разбавитель нужно небольшими порциями, тщательно перемешивая состав. Следует учесть, что при разбавлении, толщина нанесения одного слоя состава уменьшится.

4.2.11 Характеристики оборудования должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3:

Таблица 3.

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, (бар).	190–220
Диаметр насадки, (мм / дюйм).	0,019”-0,021”
Угол распыления, (градусы).	20° - 40°
Диаметр подающей линии, (мм / дюйм).	10 /3,8”
Максимальная длина подающей линии, (м).	60

4.2.12 Механизированное нанесение состава на поверхность возможно толщиной «мокрого» слоя до 1600 мкм.¹

4.2.13 При нанесении огнезащитного состава валиком или кистью (рекомендуемая длина ворса валика должна составлять 10-15 мм), максимальная толщина «мокрого» слоя достигается 500 мкм.

4.2.14 При нанесении огнезащитного состава в два и более слоев, межслойная выдержка должна составлять не менее 5 ч., при температуре 25 °С. Время сушки покрытия зависит от температуры окружающей среды и приведено в таблице 4. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо контролировать степень высыхания предыдущего слоя, которая должна быть не ниже 3 по ГОСТ 19007. До полного высыхания, покрытие должно быть изолировано от контакта с осадками (водой, снегом).

4.2.15 По окончании работ по нанесению огнезащитного состава инструменты и оборудование промыть ксилолом, толуолом или растворителем Р-650.

4.3 Нанесение защитно-декоративного состава.

4.3.1 Перед нанесением защитно-декоративного состава необходимо проверить поверхность на степень отверждения огнезащитного покрытия, которая должны быть не менее 5 по ГОСТ 19007. Последний слой огнезащитного состава должен сохнуть не менее 16 часов при температуре воздуха не ниже 25°C и влажности воздуха не выше 80%, если условия другие, время сушки может быть изменено (см. таблицу 4).

4.3.2 Нанесение защитно-декоративного состава производят в соответствии с рекомендациями производителей.

¹ При температуре не ниже 20 °С, влажности воздуха не более 80%, без добавления разбавителя и длине подающей линии не более 15 метров.



- 4.3.3 В качестве защитного покрытия могут использоваться лаки и краски на алкидной, акриловой, полиуретановой, хлорвиниловой, полизэфирной, эпоксидной основе с толщиной слоя не менее 50 мкм. При выборе материала на другой основе, необходимо проконсультироваться с представителями производителя огнезащитного состава.
- 4.3.4 Сушку защитно-декоративного состава производить в соответствии с рекомендациями производителей.
- 4.3.5 При наличии непрокрасов необходимо провести повторное нанесение защитно-декоративного состава в местах, где это необходимо.

5 Контроль производства работ

- 5.1 Контроль качества огнезащитного покрытия должен производиться по внешнему виду, толщине и адгезии.
 - 5.1.1 Контроль качества покрытий по внешнему виду осуществляют визуально. Внешний вид покрытия должен соответствовать V классу по ГОСТ 9.032. Покрытие не должно иметь пропусков, трещин, сколов, пузьрей, кратеров, морщин и других дефектов, влияющих на защитные свойства.
 - 5.1.2 Толщину каждого не отверждённого слоя покрытия, во время работ по устройству покрытия измеряют отдельно. Для измерений используют специальную зубчатую линейку («гребенка»). Линейка вдавливается зубцами в поверхность не отверженного слоя покрытия, и толщина определяется по последнему отмеченному составом зубцу.
 - 5.1.3 Толщины отверженного огнезащитного покрытия измеряется в соответствии с ГОСТ Р 51694-2000, метод № 6 (магнитный метод). Для измерения толщины покрытия используют магнитные толщиномеры неразрушающего типа. Количество замеров толщины слоев производится на эталонных участках в соответствии с ISO 12944-7. Измерения проводят на покрытии со степенью отверждения не менее 5 по ГОСТ 19007.
 - 5.1.4 Адгезия отверженного огнезащитного покрытия определяется в соответствии с ГОСТ 32702.2—2014 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом X-образного надреза».
 - 5.1.4.1 Для метода X-образного надреза по ГОСТ 32702.2—2014 на отверженном огнезащитном покрытии делают два надреза (на всю глубину материала) под углом друг к другу в форме буквы «X». На место надреза накладывают липкую ленту и



пальцем плотно прижимают её к покрытию, а затем удаляют. Адгезия огнезащитного покрытия к подложке должна быть не менее 1 балла.

- 5.2 Зависимость времени высыхания покрытия от температуры воздуха указаны в таблице 4. Данные приведены при толщине покрытия 500 мкм., образованного на основе огнезащитного состава, нанесенного методом безвоздушного распыления.

Таблица 4.

Температура, °С	Время межслойной сушки, ч.	Полное высыхание, ч.
-20	20	60
-10	16	48
0	12	30
+10	10	24
+15	7	20
+25	5	16
+40	3	8

- 5.3 В случае воздействия капельной влаги (роса, дождь) на огнезащитное покрытие в период высыхания, время межслойной сушки и окончательной сушки покрытия должно быть увеличено.

- 5.3.1 Время дополнительной сушки определяется исходя из толщины огнезащитного покрытия, времени и интенсивности воздействия капельной влаги.
- 5.3.2 По завершении воздействия капельной влаги на не сформированное огнезащитное покрытие, для определения наличия капельной влаги на поверхности, к покрытию прикладывают куски гигроскопичной бумаги. Наличие следов на бумаге будет указывать о присутствии капельной влаги на поверхности или в верхних слоях огнезащитного состава. Проверку проводят с периодичностью 1 час до полного исчезновения следов влаги на бумаге. После исчезновения следов наличия капельной влаги на поверхности работы по нанесению последующих слоев можно продолжить после дополнительной сушки поверхности.

5.3.3 Зависимость времени дополнительной сушки покрытия от температуры воздуха указаны в таблице 5. Данные приведены для покрытий, высушенных при влажности воздуха не более 80%, без воздействия капельной влаги.

Таблица 5

Температура, °C	Время дополнительной сушки покрытия при различных толщинах, мин.			
	500 мкм	1000 мкм	1500 мкм	2000 мкм
+5	12	26	37	53
+10	10	22	33	44
+15	7	15	23	31
+25	5	11	16	22
+40	3	7	10	13

5.3.4 При понижение температуры воздуха до отрицательных значений непосредственно после воздействия капельной влаги на не сформировавшееся покрытие, запрещается проведение работ по нанесению огнезащитного состава или финишного покрытия.

5.3.5 После повышения температуры воздуха до положительных значений, проводится оценка покрытия на предмет возникновения разрушений от образования кристаллов льда в слое огнезащитного покрытия. Если оценка покрытия не выявляет разрушений, то проводится дополнительная сушка покрытия и работы по устройству покрытия могут быть возобновлены. В случае обнаружения дефектов покрытия связанных с образованием кристаллов льда в слое огнезащитного покрытия, поврежденный участок необходимо зачистить до грунта (металла) и провести работы по устройству нового огнезащитного покрытия

5.4 Контроль за состоянием огнезащитных покрытий в период эксплуатации и ответственность за соблюдение условий их эксплуатации в соответствии с технической документацией изготовителя возлагается на эксплуатационный персонал предприятия.

5.4.1 Внешнее состояние и условия эксплуатации огнезащитного покрытия строительных конструкций должно контролироваться эксплуатационным персоналом не менее двух раз в год.

ООО «ДЕКО»:

431774, Республика Мордовия, Дубенский р-он, с. Поводимово, ул. Советская, д. 112Б, тел.: +7 (499) 348-16-46

Банковские реквизиты:

р/с 40702810239000000790 в Сбербанк России (ОАО) Мордовское ОСБ № 8589, г. Саранск, к/с 3010181010000000615, БИК 048952615, ИНН 1306000137, КПП 130601001



- 5.4.2 При проведении осмотра состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций, особое внимание должно быть уделено выявлению:
- нарушений целостности огнезащитного покрытия;
 - мест, ситуаций, условий эксплуатации, потенциально опасных для целостности покрытия (близость технологического оборудования и т.п.).
- 5.4.3 Результаты обследования оформляются актом проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий. Акты комплектуются в журнал осмотра состояния огнезащитного покрытия с указанием сроков и ответственных за устранение выявленных недостатков.
- 5.4.4 Нарушения огнезащитного покрытия должны немедленно устраняться.
- 5.4.5 Условия и порядок устранения обнаруженных дефектов огнезащитного покрытия в период гарантийного срока должны быть отражены в договоре на выполнение работ по огнезащите.

6 Условия эксплуатации

- 6.1 Эксплуатация покрытия на основе огнезащитного состава возможна в интервалах температур от – 40°C до 50°C.
- 6.2 Для эксплуатации конструкции с огнезащитным покрытием в условиях открытой атмосферы, воздействия промышленных агрессивных сред и радиационного загрязнения, на их поверхность необходимо наносить защитно-декоративные лакокрасочные материалы, например, на основе алкидных, акриловых, полиуретановых, хлорвиниловых, полиэфирных, эпоксиакрилатных, пленкообразующих, толщиной не менее 50 мкм.
- 6.3 Не рекомендуется наносить покрытие на конструкции, подвергающиеся в процессе эксплуатации деформациям.

7. Требования по технике безопасности

- 7.1 При проведении работ по устройству покрытия необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89.
- 7.1.1 Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать респираторы газо-пылезащитного типа.
- 7.1.2 Для защиты кожных покровов рекомендуется использовать спец. Одежду (рез.



Перчатки, х/б комбинезоны).

- 7.1.3 Для профилактики заболеваний и раздражений кожных покровов лица и рук рекомендуется пользоваться защитными дерматологическими средствами.
- 7.2 При попадании какого-либо компонента покрытия в глаза, поражённое место следует немедленно промыть большим количеством воды и по возможности обратиться к врачу.
- 7.3 Следует избегать попадания компонентов покрытия и любых других сопутствующих материалов внутрь организма.
- 7.4 В целях обеспечения пожаро- взрывобезопасности при работах по нанесению антикоррозионных, огнезащитных и защитно-декоративных составов запрещается:
 - 7.4.1 В местах производства работ по устройству покрытия курить и проводить сварочные работы.
 - 7.4.2 Производить работы по устройству покрытия в местах возможного возникновения пламени.
- 7.5 Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья следует избегать контакта продуктов питания и средств личной гигиены с компонентами покрытия.

8 Требования по охране окружающей среды.

- 8.1 Состав является пожаро-взрывоопасным продуктом.
- 8.2 При производстве, испытании и применении огнезащитного состава должны соблюдаться требования пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004 и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005.
- 8.3 Все работы с материалами должны проводиться в помещениях, снабженных механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны и атмосферы в соответствии с ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.1314 и средствами пожаротушения (вода, асbestовое полотно, песок).
- 8.2 Состав по степени токсичности относится к 3 классу опасности – вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007-76, химически стабильна, совместима с другими веществами. Отверждённое покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**9 Упаковка.**

- 9.1 Состав «ДЕКОТЕРМ-Р» упаковывается в герметичную металлическую тару, вес НЕТТО одной емкости 23 кг.

10 Транспортировка и хранение.

- 10.1 Транспортировка и хранение состава должна соответствовать требованиям ГОСТ 9980.3 и исключать возможность повреждения упаковки.
- 10.2 При транспортировке и хранении необходимо исключить условия попадания на тару воды и агрессивных веществ.
- 10.3 Огнезащитный состав разрешено перевозить всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.
- 10.4 Не допускается транспортировка и хранение состава при температуре ниже – 40°C.

11 Гарантии изготовителя

- 11.1 Огнезащитный состав «ДЕКОТЕРМ-Р» выпускается в соответствии ТУ 2317-007-12943630-2016.
- 11.2 Гарантийный срок хранения состава составляет 1 год со дня изготовления, при условии герметичности тары и температуре хранения от -40°C до 50°C.
- 11.3 По истечении гарантийного срока хранения, состав применять без лабораторных испытаний не рекомендуется.
- 11.4 Срок эксплуатации покрытия, при соблюдении всех условий настоящей инструкции, составляет не менее 25 лет.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем регламенте

№	Номер стандарта	Название стандарта
1	ГОСТ 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».
2	ГОСТ 28513-90	«Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности».
3	ГОСТ 31939-2012	«Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ».
4	ГОСТ 6589-74	«Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором «Клин» (Гриндометром)»
5	ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014	«Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности»
6	ГОСТ 9.402-2004	«Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»
7	ГОСТ 12.1.007-76	«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»
8	ГОСТ 12.4.011-89	«Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
9	ГОСТ 19007-73	Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания
10	ISO 12944-7:1998	«Лаки и краски – защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий»
11	ГОСТ 32702.2-2014	«Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом X-образного надреза»
12	ГОСТ 12.1.004-91	«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»
13	ГОСТ 12.3.005-75	«Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»



№	Номер стандарта	Название стандарта
14	ГОСТ 9.032-74	«Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»
15	ГОСТ Р 51694-2000	«Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия»
16	ГОСТ 9980.3-86	«Материалы лакокрасочные. Упаковка»
17	ТУ 2317-007-12943630-2016.	«Огнезащитная краска «ДЕКОТЕРМ-Р»
18	ГОСТ 9410-78	«Ксиол нефтяной. Технические условия»
19	ГОСТ 5789-78	«Реактивы. Толуол. Технические условия»